

Productgegevensblad

Wetguard 200 SA



Geactualiseerd op: 22.10.2020

Op de markt gebracht door: SIGA

Soort gebruik: Afdekking met lijm over het volledige oppervlak, voor tijdelijke afdichting van houten plafonds tijdens de bouwfase

Applicatie- en installatie-instructies: zie handleiding

Opbouw: Vlies met antislipcoating en aanbrenging van lijm over het volledige oppervlak

Verpakkingseenheid: 1560 mm 16 rollen, liggend in lagen gebonden
780 mm 32 rollen, liggend in lagen gebonden
390 mm 64 rollen, liggend in lagen gebonden

Kenmerken:

		Normen	Eenheden	Waarden
Massa	lengte breedte	EN 1848-2 EN 1848-2	m mm	50 390 / 780 / 1560
Oppervlaktemassa Dikte		EN 1849-2 EN 1849-2	g/m ² mm	240 0.5
Weerstand tegen verder scheuren (nagelschacht)*	in de lengte dwars	EN 12310-1	N	80 70
Maximale trekkracht*	in de lengte dwars	EN 12311-2	N/50 mm	150 120
Rek bij maximale trekkracht*	in de lengte dwars	EN 12311-2	%	80 80
Diffusie-equivalente luchtdikte sd Waterdampdoorlaatbaarheid		EN ISO 12572 EN ISO 12572	m g/(m ² .d)	3 13
Weerstand tegen penetratie door water		EN 1928	-	W1
Blootstelling aan weer in de open lucht			Weken	4
Temperatuurbestendigheid			°C	-40 naar +80
Verwerkingstemperatuur			°C	Van -10
Brandklasse		EN 13501-1		E
Weerstand tegen penetratie door lucht	a-Waarde Q ₁₀₀₀ -Waarde	EN 12114	m ³ /(hmdaPA2/3) m ³ /(mh)	< 0.1 ≤ 0.25

*Gemiddelde waarde